

# FICHA TÉCNICA

## 5-24002IB-MEJORADOR DE ADHERENCIA

**APLICACIONES:** En reparaciones y recrecidos, permite uniones perfectas entre hormigones o morteros nuevos y viejos. Confección de morteros para acabados finos como paredes, pavimentos o autonivelantes. Indispensable en reparaciones de pavimentos, calzadas de hormigón, rampas, capas de rodadura, nuevas construcciones adosadas, etc. Como aditivo modificador de los sistemas de fraguado hidráulico, actuando como ligante, mejorando la impermeabilidad del sistema y confiriendo mejores propiedades hidráulicas como una mayor adherencia.

**BENEFICIOS:**

Mejora la adherencia de los morteros aditivos y les confiere ligera elasticidad.  
Aumento de resistencias de los morteros tanto a flexión como a compresión.  
Reduce el riesgo de fisuración durante el endurecimiento.  
Aumenta resistencias a la abrasión y favorece la impermeabilidad de los morteros.  
Plastifica la masa y reduce la relación de agua, mejorando la trabajabilidad.  
Elevada resistencia a la hidrólisis y rayos UV.

**DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:** El soporte deberá estar limpio y sin restos mal adheridos.

Como puente de unión: dosificación: 2 partes de agua por 1 de puente de unión. Aplicar con brocha o rodillo o preferentemente pulverizador manual. Dejar secar un mínimo de 3 a 4 horas antes de aplicar el mortero o el monocapa. Incluso puede dejarse de un día para otro.

En trabajos de altas presiones, para mejorar las uniones, se recomienda: realizar una lechada con el puente de unión, cemento, árido y agua en las siguientes proporciones: 1 parte de cemento por 3 de árido amasado con puente de unión, diluido al 50% con agua. Amasar a consistencia de lechada y aplicar con cepillo o brocha de pelo duro. No dejar secar antes de la aplicación del mortero u hormigón.

Como aditivo para morteros mejorados: amasar el mortero con una mezcla de puente de unión y agua desde puro a 1:4, dependiendo de la solicitud de los trabajos a realizar.

**PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:**

Aspecto.....Emulsión lechosa  
Color.....Lechosa  
Densidad 20°C.....0,900 - 1,100  
Solubilidad en agua.....Total  
PH.....8,5 - 10

**HIGIENE Y SEGURIDAD:** En caso de producirse salpicaduras a los ojos, lavar con abundante agua. El producto no tiene componentes peligrosos. Para más información consultar con la ficha de datos de seguridad.

**CONSIDERACIONES AMBIENTALES:** Producto clasificado como biodegradable. Permite en bajas dosificaciones ser eliminado mediante procesos biológicos. Una correcta gestión de los residuos permite reducir el impacto ambiental.

**PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN:** El producto es estable en condiciones normales de almacenamiento: envase herméticamente cerrado y protegido de la luz, fuentes de calor y humedad. Superados los 12 meses de almacenamiento se debería controlar la calidad del producto antes de su uso.